

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBRA : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO  
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)**

**LOCAL: RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE AGULHA**

**BAIRRO: DISTRITO E SEDE DO MUNICÍPIO**

**CIDADE: FERNANDO PRESTES**

**ESTADO: SÃO PAULO**

### **1.RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)**

**1.1- LIMPEZA DA ÁREA:** Toda a área a ser recapeada deverá ser lavada com o auxílio de um caminhão pipa, retirando-se toda impureza existente.

**1.2- REGULARIZAÇÃO:** A área toda deverá passar por uma regularização, ou seja, preenchendo-se as depressões ou buracos existentes na rua, usando-se massa betuminosa.

**1.3- IMPRIMADURA:** Terminada a limpeza e a regularização, deverá ser aplicado a imprimadura ligante betuminosa com o auxílio de um expargidor.

**1.4- MASSA ASFÁLTICA:** Executados os itens acima, será lançada a camada de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) mantendo-se a espessura de 3,00 cm, a qual deverá ser rolada com rolo vibrador liso e de pneus para a devida regularização e compactação.

**1.5- LIBERAÇÃO PARA O TRÂNSITO:** Executados os serviços acima, a área poderá ser liberada para o trânsito.

Fernando Prestes, 28 de Agosto de 2018

Samuel Pinheiro de Almeida  
Eng. Civil-CREA: 5061119753  
Art.28027230190074534